

VARATHANE® WOOD REFRESHER **СРЕДСТВО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ**

VARATHANE® WOOD REFRESHER – средство для восстановления привлекательного вида покрытий. Быстрое и простое решение для полного обновления внешнего вида пола и других деревянных поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- восстанавливает и оживляет деревянные поверхности, цвет которых стал унылым и блеклым;
- удаляет признаки износа покрытия без зашкуривания;
- создает прозрачное твердое защитное покрытие на поверхности;
- придает глянцевый блеск;
- подходит для восстановления деревянного пола, который был ранее покрыт полиуретановым или лаковым защитными покрытиями, а также шеллачным составом;
- также подходит для восстановления внешнего вида пола из ламината, рекомендуется использовать после «Средства для улучшения адгезии без зашкуривания» VARATHANE®;
- для внутренних работ.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: восстановление и защита ранее покрытых лаком деревянных полов, полов с заводским покрытием, паркетных полов, полов из ламината; мебели, дверей, декоративных панелей и т.д.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: глянцевое прозрачное твердое покрытие.

СОСТАВ: акрил-уретановый, водный. **ЛОВ:** менее 140 г/л.

УПАКОВКА: флакон 0,946 л.

ВЕС: 1,02 кг/л.

РАСХОД: 10м²/0,946 л.

ИНСТРУМЕНТ: кисть, аппликатор, пористая губка.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль и грязь с поверхности влажной тряпкой. VARATHANE® WOOD REFRESHER совместим со всеми типами ранее обработанных деревянных поверхностей, но не совместим с восковым покрытием. Проведите тест на присутствие воска на поверхности. Для этого протирайте поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Если тряпка двигается с затруднениями, значит воск присутствует на поверхности. Чтобы растворить и удалить воск с поверхности, протрите поверхность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, до чистого состояния.

НАНЕСЕНИЕ

Условно разделите поверхность на участки 1м*1м и приступайте к поэтапной работе по восстановлению покрытия пола. Для этого пропитайте губку или аппликатор «восстановителем» и начинайте втирать состав в поверхность пола Z-образными движениями по направлению волокон древесины до равномерного укрытия. Как только тщательно проработаете первый условный участок, приступайте к следующему. При необходимости, нанесите второй слой через 2-4 часа после первого нанесения.

Для полов из ламината: сначала обработайте поверхность «Средством для улучшения адгезии без зашкуривания» VARATHANE®, затем нанесите VARATHANE® WOOD REFRESHER.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: при температуре 21°C и относительной влажности 50%:

- до отлипа – 1-2 часа;
- повторное покрытие – 2-4 часа;
- полное отверждение – 24 часа.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование водой с мылом.

Меры предосторожности: обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

Срок хранения: 5 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.

