

SPECIALTY HIGH HEAT BRUSH ON

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ (ДО 650°C)

SPECIALTY HIGH HEAT BRUSH ON – прочная защитная эмаль для обновления и защиты металлических поверхностей, подвергающихся нагреву до 650°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обладает прекрасными антикоррозионными свойствами;
- обладает прекрасной укрывающей способностью, достаточно 1 слоя покрытия;
- устойчива к появлению царапин и сколов;
- не требует предварительного грунтования;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к металлическим поверхностям.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия каминов, мангалов, грилей, дровяных печей, радиаторов, защитных экранов, чаш для костра, автомобильных деталей и механизмов, и других поверхностей, подвергающихся нагреву до 650°C.

Ограничения: не использовать на металлических поверхностях, подвергающихся воздействию открытого огня или прямому контакту с пищевыми продуктами (например, решетки грилей).

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: полуматовое покрытие глубокого черного цвета.

СОСТАВ: акрило-алкидный + орг. растворители. **ЛОВ:** 475 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,946 л.

ВЕС: 1,17 кг/л.

РАСХОД: 13,5 м².

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть, валик, краскопульт.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения с помощью промышленных моющих средств или других подходящих методов очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Слегка отшлифуйте (матрируйте) гладкие, твердые, глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Удалите всю пыль с поверхности влажной тряпкой и дайте просохнуть.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания.

При распылении: Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Тщательно перемешайте содержимое банки, чтобы равномерно распределить осевший красочный пигмент. При необходимости разбавляйте продукт только уайт-спиритом. При нанесении кистью или валиком, разбавлять не более чем на 5%.

Нанесение кистью или валиком: наносите легкими равномерными движениями, чтобы обеспечить гладкое и однородное покрытие. Избегайте чрезмерного давления на кисть или валик, т.к. это будет уменьшать толщину красочной пленки и защитные свойства покрытия. Наносите только 1 слой!

Нанесение краскопультом: держите распылитель на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 2-4 часа;
- легкое использование – 5-9 часов;
- полное высыхание – 24 часа перед первым нагревом.

Примечание: при первом прогреве, после полного высыхания окрашенной поверхности, откройте окна и обеспечьте вентиляцию, т.к. может произойти выделение смога и неприятного запаха.

Очистка: очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом.

Меры предосторожности: ОГНЕОПАСНО! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки. Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.