

AUTOMOTIVE METALLIC ENGINE ENAMEL

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ С ЭФФЕКТОМ МЕТАЛЛИК (ДО 343°C).

AUTOMOTIVE METALLIC ENGINE ENAMEL - защитная алкидная эмаль, специально создана для защиты и преобразования поверхностей, нагреваемых максимально до температуры 343°C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- обладает антикоррозионными свойствами;
- устойчива к воздействию масел, бензина, влаги, соли и растворителей;
- уникальная технология распыления позволяет окрашивать под любым углом, даже перевернув спрей вверх дном; для труднодоступных поверхностей;
- широкая кнопка-спрей обеспечивает комфорт при работе с краской, сводя к минимуму усталость пальца;
- для внутренних и наружных работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, таких как дерево, металл, бетон, гипсокартон, неглазурованная керамика, стекло, а также к алюминию и меди.

Ограничения: не применять на гальванизированном металле.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: прекрасное решение для покрытия нагреваемых механизмов, для защиты двигателей, автомобильных и любых других поверхностей, подвергающихся нагреву до 343°C.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: покрытие с эффектом металлик.

СОСТАВ: модифицированный алкид + орг. растворители.

УПАКОВКА: спрей 312 г.

РАСХОД: 1-1,5 м².

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вымойте поверхность с помощью промышленных моющих средств или других подходящих методов очистки. Промойте чистой водой и высушите чистой тряпкой. Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или наждачной бумагой. Слегка отшлифуйте (матрируйте) глянцевые поверхности. Удалите всю пыль с поверхности влажной тряпкой и дайте просохнуть.

Используйте Rust-Oleum 249340 High Heat Primer в качестве адгезионного грунта, который обеспечит дополнительную защиту от коррозии и увеличит адгезию последующего покрытия. Особенно рекомендуется для оголенных металлических поверхностей.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить надлежащее время высыхания. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения. Держите баллон на расстоянии 35-40 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте баллон на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Нанесите 2 или более отдельных легких слоев в течение нескольких минут, избегая потеков и капель.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 20 минут;
- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение – в течение 1 часа или после 24 часов;
- полное высыхание – 7 дней.

Очистка: протрите кнопку сухой тряпкой. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

Меры предосторожности: не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

Держите подальше от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.