

**METAL EFFECTS® PRIMER**  
**ГРУНТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ**

METAL EFFECTS® PRIMER – уникальный акриловый грунт на водной основе. В отличие от других грунтов, разработан специально для защиты поверхности от проникновения активатора через слой краски и дальнейшего разрушения подложки.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:**

- защищает подложку от воздействия активаторов или состаривающих растворов;
- помогает предотвратить образование ржавчины или других продуктов окисления под красочной пленкой;
- блокирует «проступание» солей, танинов и других загрязнений от подложки к красочной пленке, которые могут вызвать нежелательные реакции и изменение цвета окисленного финишного покрытия;
- улучшает адгезию последующих покрытий;
- для подготовки поверхности любого типа;
- на водной основе;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** отличная адгезия к новым или ранее окрашенным дереву, металлу, гипсокартону, бетону, штукатурке, неглазурованной керамике, холсту, парусине, ПВХ и др.

**Примечание:** для лучшей адгезии к сложным, например, пластиковым, эмалевым или стеклянным поверхностям, гальванизированным металлам, меди, алюминию и т.п. потребуется дополнительная подготовка поверхности адгезионным грунтом Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Применение других грунтов для этих целей не рекомендуется, т.к. это может привести к нежелательной химической реакции.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** применяется как защитный грунт для всех проектов, связанных с использованием краски с эффектом ржавчины Metal Effects® Rust Activated Iron Paint или эффектом патины Metal Effects® Copper (Bronze) Metallic Paint.

**СОСТАВ:** акрил, водный. **ЛЮВ:** менее 100 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 118 мл или 473 мл.

**РАСХОД:** 1 м<sup>2</sup>/118 мл или 3,6 м<sup>2</sup>/473 мл.

**ИНСТРУМЕНТЫ:** высококачественная кисть с синтетической щетиной, высококачественный валик с ворсом 1 см, краскопульт HVLP или оборудование для безвоздушного распыления.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Удалите всю пыль, грязь, жировые и масляные пятна, солевые и химические загрязнения мытьем поверхности водой с мылом или другими подходящими методами очистки. Промойте чистой водой и тщательно просушите поверхность.

Удалите отслаивающуюся краску и ржавчину жесткой щеткой или наждачной бумагой №80-150.

Ранее покрытые поверхности должны быть целыми и в хорошем состоянии.

Гладкие, твердые или глянцевые покрытия слегка отшлифуйте (матируйте) наждачной бумагой или абразивной губкой с зернистостью №180-220 для улучшения адгезии последующего покрытия.

Удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите влажной безворсовой тряпкой и тщательно просушите поверхность.

Некоторые металлические поверхности, такие как голый алюминий, гальванизированные металлы, ржавый или металл с окалиной, необходимо предварительно загрунтовать универсальным адгезионным грунтом Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Затем рекомендуется полностью просушить поверхность – желательно оставить на ночь. Далее следуйте инструкциям по нанесению Metal Effects Primer.

**Примечание:** низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания грунтов.

**НАНЕСЕНИЕ**

Наносить при температуре от 13°C до 35°C и относительной влажности менее 85%. Тщательно перемешайте содержимое банки перед нанесением и периодически помешивайте во время нанесения. Не разбавлять!

Нанесите минимум 2 слоя грунта с интервалом в 30 минут между нанесениями.

Нанесение кистью или валиком: нанесите состав легкими равномерными движениями, избегая сильного давления на кисть или валик, чтобы избежать потеков или капель.

Нанесение краскопультом: защитите окружающие предметы от красочного тумана. Держите распылитель на расстоянии 25-35 см от поверхности и распыляйте уверенными возвратно-поступательными движениями, слегка перекрывая окрашенные края при каждом проходе. Удерживайте распылитель на одном расстоянии и не останавливайтесь при распылении. Немедленно удалите потеки и капли кистью или валиком.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 21°C и относительной влажности 50%).

- повторное нанесение – через 30 минут;
- полное высыхание – 12 часов.

**Примечание:** очень важно, чтобы защитный грунт полностью просох перед нанесением реактивных красок. При более низких температурах и/или высокой влажности время высыхания увеличивается.

**Очистка:** очищайте инструменты и оборудование мылом и теплой водой сразу после использования.

**Меры предосторожности:** может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**Беречь от замораживания!**

**Примечание:** если продукт замерзнет, позвольте ему оттаять и нагреться до комнатной температуры. Тщательно перемешайте перед использованием.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.