

SPECIALTY CHALKBOARD BRASH-ON

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ

SPECIALTY CHALKBOARD BRASH-ON – ультратвердое, устойчивое к царапанию покрытие, которое позволяет создать уникальную поверхность с эффектом грифельной доски. **Преобразит любую непористую поверхность в меловую доску!**

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- однокомпонентное покрытие, готово к использованию;
- легко в нанесении, не требует специальных навыков;
- ультратвердое покрытие с низким блеском;
- устойчиво к истиранию;
- цвет поверхности определяет только ваша фантазия (для колеруемой базы);
- практически без запаха;
- не требует дополнительного защитного слоя;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: прекрасная адгезия к гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, металлическим и деревянным поверхностям. Может наноситься на стекло, обожженную глину, картон и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: позволяет превратить в грифельную доску стены, двери, ящики с игрушками, рамы картин, цветочные горшки и многие другие поверхности в детских комнатах, на кухне. Отличное решение для оформления отдельных инфо-стен в прихожей или в офисе.

Зеленая краска или колеруемая база (банка) отлично подходит для обновления покрытий столов для пинг-понга.

Ограничения: не рекомендуется для пола или наружных поверхностей.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: матовое покрытие черного или зеленого цвета.

КОЛЕРОВКА: колеруется универсальными колорантами или на любых колеровочных системах как база С (в насыщенные и темные цвета).

СОСТАВ: акрил-алкидный, водный. **ЛОВ:** менее 250 г/л.

УПАКОВКА: банка 0,887 л.

ВЕС: 1,29 кг/л.

РАСХОД: 10,8 м².

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, поролоновый валик, валик с ворсом от 0,5 см до 1 см).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски.

Удалите всю отслаивающуюся краску и ржавчину металлической щеткой или шлифованием. Слегка отшлифуйте (матируйте) глянцевые поверхности наждачной бумагой №150-220. Очистите поверхность водой с мылом, затем промойте чистой водой и дайте просохнуть.

Для лучшей адгезии к деревянным, металлическим, пластиковым или стеклянным поверхностям, предварительно подготовьте поверхность адгезионным грунтом Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Покрытие можно наносить через 1 час после грунтования.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте содержимое банки для равномерного распределения пигмента. Разбавление не требуется. В жаркое, сухое время можно добавить до 60 мл воды на банку, чтобы увеличить время высыхания.

Нанесите состав кистью или валиком, легкими равномерными движениями, для обеспечения ровного и гладкого покрытия. Избегайте избыточного нанесения состава.

Для максимальной износостойкости рекомендуется наносить в 2 слоя. Второй слой можно наносить через 4 часа после нанесения первого слоя.

Дополнительные защитные слои лака и иных составов не требуются.

Нанесение слоя мела перед началом использования «школьной доски» обязательно!

Перед использованием, через 3 дня после нанесения последнего слоя краски, подготовьте окрашенную поверхность плоским втиранием мела по всей площади. Далее сотрите мел и дайте полностью просохнуть. Через 7 дней после нанесения последнего красочного слоя поверхность полностью просохла и готова к интенсивному использованию.

Для длительной службы окрашенной поверхности, рекомендуется пользоваться кальциевым карбонатным мелом и войлочной тряпкой (для удаления записей). Другие виды мела могут царапать поверхность.

После высыхания покрытие не токсично. Безопасно для детей.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21-27°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 30 минут;
- легкое использование – 2 часа;
- повторное нанесение – 4 часа;
- натирание мелом – 3 дня;
- интенсивное использование – 7 дней.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ МАГНИТНО-ГРИФЕЛЬНОЙ ДОСКИ

При создании магнитно-грифельной доски с использованием колерованной краски с эффектом грифельной доски (в светлые и средней насыщенности тона), возможно проступание пятен на финишном красочном покрытии. Чтобы этого избежать, следуйте нижеприведенной пошаговой инструкции.

Шаг 1. Нанесите SPECIALTY MAGNETIC PRIMER в соответствии с инструкцией по нанесению магнетирующего грунта. Для качественного магнитного эффекта рекомендуется нанести 4 слоя (3 обязательных + 1 дополнительный на каждые 2 слоя верхних покрытий).

Шаг 2. Через 48 часов после нанесения последнего слоя магнитного грунта нанесите адгезионный грунт Rust-Oleum® Zinsser® Bulls Eye 1-2-3®. Дайте поверхности просохнуть в течение минимум 2 часов.

Шаг 3. Нанесите SPECIALTY CHALKBOARD BRASH-ON в соответствии с вышеприведенной инструкцией по нанесению краски с эффектом грифельной доски.

Очистка: промойте инструменты водой с мылом сразу после использования.

Меры предосторожности: в случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость с краской, тщательно закрытой при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.