

## LEAKSEAL™ FLEXIBLE SEALER SPRAY

### МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК СПРЕЙ

LEAKSEAL™ FLEXIBLE SEALER SPRAY — это простое в применении, прорезиненное влагостойкое покрытие, специально разработано для заполнения и герметизации протечек и трещин, заполнения швов между разнородными материалами, а также заполнения динамических трещин.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- создает покрытие с исключительной водостойкостью и эластичностью;
- предотвращает проникновение воды и коррозию;
- Уф-стойкое;
- плотное, но эластичное покрытие быстро и надежно герметизирует протечки, трещины или небольшие отверстия;
- полугладкое покрытие, которое не течет и не оседает, и может быть перекрашено любыми водными или органорастворимыми красками;
- для внутренних и наружных работ.

**АДГЕЗИЯ:** прекрасная адгезия к дереву, металлу, (в т.ч. к алюминию и гальванизированному), ПВХ, бетону, кирпичной и каменной кладке, пластику, виниловому сайдингу, асфальту, стеклопластику и др.

#### ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- герметизация водяных труб, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов;
- ремонт отверстий и стыковочных швов кровли, водосточных желобов, вентиляционных проходов, мансардных окон, дымоходов и других объектов;
- идеально для создания защитного покрытия «антигравий» на днище автомобиля;
- обеспечит комфорт и безопасность эксплуатации на различных объектах (спортивный инвентарь, игровое оборудование, садовый и слесарный инструмент, вентили, а также на объектах морского использования);
- ремонт динамических трещин в стенах и крышах;
- заполнение швов между разнородными материалами и др.

**Ограничения:** не предназначено для поверхностей, нагревающихся свыше 93°C.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** плотное, полугладкое, каучукоподобное покрытие различных цветов (белый, алюминий, коричневый, черный, прозрачный).

**СОСТАВ:** углеводород, органические растворители.

**УПАКОВКА:** спрей 312 г или 340 г.

**РАСХОД:** 0,75 м<sup>2</sup>.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите пыль, грязь и мусор с поверхности, предназначенной для покрытия. При необходимости вымойте поверхность водой с мылом, промойте чистой водой и дайте просохнуть. Удалите отслаивающуюся краску или плохо держащиеся старые покрытия металлической щеткой или наждачной бумагой №80-150. Слегка отшлифуйте гладкие глянцевые поверхности наждачной бумагой №220. Удалите шлифовальную пыль, тряпкой, смоченной уайт-спиритом. Все поверхности должны быть сухими во время нанесения.

#### НАНЕСЕНИЕ

Наносите герметизирующий состав снаружи помещений или в хорошо вентилируемых помещениях. Наносите при температуре воздуха и поверхности от 10°C до 32°C и относительной влажности ниже 85%, чтобы обеспечить правильное высыхание. Не распылять при сильном ветре и большой запыленности. Накройте все окружающие предметы для защиты от красочного тумана.

Энергично встряхивайте баллон в течение 1 минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик для смешивания. Если звук шарика для смешивания внутри не слышен – не приступайте к работе со спреем! Часто встряхивайте баллон во время нанесения.

Перед выполнением основного объема работ рекомендуется попробовать распыление на куске картона.

Держите баллон на расстоянии 30-40 см от поверхности и распыляйте короткими равномерными мазками. Рекомендуется нанести легкий первый слой. Затем нанесите второй, более плотный слой, чтобы получить надлежащее покрытие. Более толстый слой получается при приближении баллона к обрабатываемой поверхности. При распылении, вначале на поверхности может наблюдаться вспенивание и образование пузырьков, которые пропадают при высыхании. Для лучших результатов нанесите 2 слоя покрытия, с 20-30 минутным интервалом между нанесениями.

LEAKSEAL может быть перекрашен водными или масляными красками через 24 часа.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** (при температуре 25°C и относительной влажности 50%):

- до отлипа – 20-30 минут;
- легкое использование – 1 час;
- повторное нанесение LEAKSEAL – 20-30 минут;
- окрашивание водными или масляными красками – через 24 часа;
- полное высыхание – 24 часа.

**Очистка:** протрите клапан сухой тряпкой перед хранением. Если клапан засорится, скрутить и снять насадку, промыть ее растворителем, например, уайт-спиритом.

Очищайте поверхность от влажных потеков и капель краски ксилолом или уайт-спиритом.

**Меры предосторожности:** не вставляйте булавку или другие предметы в канал. Баллон под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

**ОГНЕОПАСНО!** Легковоспламеняющиеся испарения. Беречь от нагрева, искр и пламени. ИСПАРЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ САМОВОЗГОРАНИЕ. Погасить все источники огня и горелки, выключить печи, обогреватели, электродвигатели и другие источники воспламенения во время распыления. Не допускать накопления испарений, открыв все окна и двери, чтобы создать сквозняки.

Может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы.

**Держите подальше от детей!**

**СРОК ГОДНОСТИ:** 7 лет. Дата изготовления на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy, Vernon Hills, IL 60061.